



BS1152

Garantie Hoogglans SB

OMSCHRIJVING

Hoogglanzende, luchtdrogende High-Solid lakverf voor buiten op basis van met siliconen gemodificeerde alkydhars.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het hoogwaardig afschilderen van hout en het aflakken van metaal dat is voorzien van een roestwerend grondstelsel.

Voor het afschilderen van reeds in voldoende laagdikte gegrond geveltimmerwerk van nieuwbouwprojecten waaraan hoge duurzaamheidseisen worden gesteld.

Voor het overschilderen van bestaande oude verflagen op hout en metaalwerk waarvan de kale delen zijn bijgewerkt en de intact zijnde verflagen zijn gereinigd en geschuurd.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Oplosmiddelarm.

Minder milieu belastend.

Hoog laagdiktebereik.

Kras- en slijtvast.

Uitstekende dekking en kantendekking.

Gegarandeerd hoge duurzaamheid, waardoor op termijn minder onderhoudsbeurten nodig zijn.

Soepele verwerking en goede vloeijing.

Hoge vulling, geeft oud buitenschilderwerk met één behandeling een hoge bescherming en een verzorgd en een esthetisch aanzien.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning

: geen, is klaar voor gebruik

Reiniging gereedschap

Terpentine.

Aanbevolen droge laagdikte

50 µm

Rendement

Ca. 13 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.



BS1152

Garantie Hoogglans SB

Droging bij 23°C/50% RV	Stofdroog na	: ca. 2-3 uur
	Kleefvrij na	: ca. 3-4 uur
	Overschilderbaar na	: ca. 16 uur

Applicatiecondities Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

VEILIGHEIDSGEGEVENS Zie productveiligheidsblad van Garantie Hoogglans SB.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	ca. 1,3 g/cm ³
Vaste stofgehalte	ca. 67 vol. %
Glansgraad	Hoogglans.
Vloeïing	Goed.
Hechting	Zeer goede hechting op gereinigde en geschuurde ondergrond.
Weerbestandheid	Zeer goed.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.
Verpakking	In bussen van 1 en 2,5 liter.
Opslag	Koel en droog.

SYSTEEMADVIES

Algemeen Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.



BS1152

Garantie Hoogglans SB

Behandeling hout

Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:

Gronden met Garantie Grondverf PU.
Waar nodig schraal plamuren.
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal hout gronden met Garantie Grondverf PU.
Waar nodig schraal plamuren.
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.

Behandeling staal

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Kale delen ontroesten.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal werk tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.

Behandeling thermisch
verzinkt staal en non-ferro
metalen

Onbehandelde ondergrond:

Grondig reinigen en ontvetten.
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.

Kunststof (zie noot)

Onbehandelde ondergrond:

Grondig reinigen en ontvetten.
Opruwen/matteren.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Licht schuren en aflakken met een laag Garantie Hoogglans SB.

Noot

Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.

oktober 2006

SigmaKalon Deco Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90, e-mail: info.boonstoppel@sigmakalon.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van de SigmaKalon Groep